



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8011209675

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : דנבר צבעי ישראל בע"מ
מענו : ת.ד. 402 אופקים 87513
תאריך ההזמנה : 00/09/14

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : תאורו: כדיקת צבע על לוחות
שם היצרן: דנבר צבעי ישראל
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 00/09/13 הנוטל: המזמין
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 4 לוחות

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפי התקן הישראלי ת"י 755 - חגובות בשרפה של חומרי בניה-שיטות בדיקה וסיווג, מיוני 1997, גליון חיקון מספר 1 מיוני 1998, המפורטים להלן:
2.3.2 - החפשוטוח האש, 2.4 - צפיפות העשן, 2.5 - עיוות הצורה, ההחפרקות והטיפטוף.

מסמך זה מתליחס להגמה (ות) שנבדקה (ו) בלבד ואין לייחסו לדוגמות אחרות של אותו מוצר

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

התקבלו 4 לוחות עץ מייפל מלא שלפי הצהרת המזמין מוספגות ב 31-RF וצבועות בצבע "דנברגלוס אנטיפלטים".
1. הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן:
דרגת התלקחות V (חמש)
דרגת צפיפות עשן 3 (שלוש)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף 2 (שתיים)
3. הדו"ח יוזם מתיוחס לדוגמה שנבדקה בכבד ואין לייחסו לדוגמאות אחרות של אותו המוצר.
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת המזמין הבדיקה.
פרוט מצוי כדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: כסן שבתאי
תפקידו: כימאי בודק

2000/09/26

יום חודש שנה

שם החותם: גורן כרדו
תפקידו: ראש עמ'י



המועבדה לחומרי בניין

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8011209675

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


דף 2 סחור 3

תאור מורחב של המוצר

ועובי כולל של לוח צבוע כ- 18 מ"מ

מידות הדוגמה : 26x90 ס"מ

דוגמת לוחות עץ מילפל מלא שלפי הצהרת המזמין מוספגוח ב- IFR-31 וצבועות בצבע "דנברגלוס אנטיפלייס".



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8011209675

בחתום לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 14 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	כליעת אור מקסי	אחוז	19.0	21.0	18.0	18.0	19.0
2.4.4	סיווג המוצר						3
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה כעת הניסוי	ללא יחידה					ראת הערות
2.5.3	סיווג המוצר						2