

16/03/98

לכבוד חברת דנבר טכנולוגיות צבעים בע"מ (אופקים)
טלפון: 07-9960793
פקס: 07-9960649

הנדון: לכה אורתאן-אקריל "דנבר גלוס קליר"

בתקופה האחרונה נעשה שימוש ביחידתנו בלכה אורתאן-אקרילית מסוג "דנבר גלוס קליר" לשימושי חוק. לכה שנרכשה ביולי ונובמבר 1997 עברה בחינה של השתירות בתנאים מואצים: 1000 שעות ב-Q-Pannel עם מנורות VYA-340 במחזורים של 8 שעות אור בטמפרטורה של 60° ו-4 שעות חושך בטמפרטורה של 50°, הלכה עברה את המבחן בהצלחה עם שינויי גוון מינימליים וללא פגיעה בתכונות המכאניות.

בכבוד רב
שרן טל גולדשטיין
ד.צ כ"ד 024
צה"ל